

### 3D WAX3D BASE WAX3D (2000 гр) 1.75мм

WAX3D - воск для печати на 3D-принтерах по технологии FDM для последующего литья из металлов по выплавляемым моделям. Модели, напечатанные этим воском, могут быть подвержены постобработке в пламени горелки или полировке растворителем для сглаживания слоев и придания глянца. Крайне низкая зольность (менее 0.01%) и ценовая доступность делает WAX3D привлекательным для обладателей самых обычных 3D-принтеров. Восковки из этого материала примут в любой литейной мастерской.



**ВНИМАНИЕ!** Рекомендуется печатать на экструдерах системы директ с фторопластовой трубкой в термобарьере (не цельнометаллический!). Также, необходимо держать чистое сопло исключительно для печати только этим материалом.

#### Параметры печати

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Температура сопла           | 110-130°C                          |
| Температура печатного стола | 110-0°C                            |
| Обдув модели                | 0-100%                             |
| Скорость печати             | до 130 мм/с                        |
| Ретракт                     | 0-1 мм (директ)<br>1-2 мм (боуден) |
| Подача пластика (Flow)      | 100%                               |
| Рекомендуемое заполнение    | 20-100%                            |
| Мин. диаметр сопла          | от 0.1 мм                          |
| Мин. высота слоя            | 0.1 мм                             |
| Температура каплепадения    | 95°C                               |
| Температура размягчения     | 45°C                               |
| Зольность                   | менее 0.01%                        |

[Полное описание свойств пластика](#)



