

## ABS натуральный (2250 г)

ABS пластик натуральный, неокрашенный.

Классический полимер для 3Д печати. Произведен из первичного сырья марки INEOS Styrolution Terluran GP-35, почти не имеет запаха при печати. Марка с низкой усадкой и хорошими прочностными показателями. Отлично поддается механической и химической обработке.

### Параметры печати

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Температура сопла           | 230-250°C                            |
| Температура печатного стола | 100-105°C                            |
| Скорость печати             | до 150 мм/с                          |
| Ретракт                     | 0.5-2 мм (директ)<br>3-5 мм (боуден) |
| Подача пластика (Flow)      | 100%                                 |
| Допуск по диаметру прутка   | 0.03 мм                              |
| Мин. диаметр сопла          | от 0.3 мм                            |
| Мин. высота слоя            | 0.1 мм                               |

[Видеообзор пластика ABS](#)

[Смотреть видео о вреде печати некачественным ABS](#)

