

1.75 S-SOFT 1.75 S-SOFT Белый (750 г)

Серия пластиков Prototyper Soft отличается гибкостью и отсутствием запаха при печати. Основа - SBS-пластик. Низкий уровень усадки и стабильный диаметр прутка обеспечивают качественную печать и не обременяют пользователя необходимостью подбора особых настроек для принтера. Пластик не требует специального хранения в пакетах с силикагелем, что облегчает его использование. Широкая цветовая гамма и отличное качество удовлетворят самого взыскательного покупателя.

Параметры печати

Температура сопла	220-240°C
Температура печатного стола	70-90°C
Обдув модели	0-80%
Скорость печати	до 200 мм/с
Ретракт	0.5-2 мм (директ) 3-5 мм (боуден)
Подача пластика (Flow)	95-100%
Мин. диаметр сопла	от 0.25 мм
Мин. высота слоя	0.1 мм
Термостойкость (min / max)	-75°C / +76°C

[Видеообзор на пластик](#)

[Полное описание свойств пластика](#)

