

3D WAX3D BASE WAX3D (2000 гр) 2.85мм

WAX3D - воск для печати на 3D-принтерах по технологии FDM для последующего литья из металлов по выплавляемым моделям. Модели, напечатанные этим воском, могут быть подвержены постобработке в пламени горелки или полировке растворителем для сглаживания слоев и придания глянца. Крайне низкая зольность (менее 0.01%) и ценовая доступность делает WAX3D привлекательным для обладателей самых обычных 3D-принтеров. Восковки из этого материала примут в любой литейной мастерской.



ВНИМАНИЕ! Рекомендуется печатать на экструдерах системы директ с фторопластовой трубкой в термобарьере (не цельнометаллический!). Также, необходимо держать чистое сопло исключительно для печати только этим материалом.

Параметры печати

Температура сопла	110-130°C
Температура печатного стола	110-0°C
Обдув модели	0-100%
Скорость печати	до 130 мм/с
Ретракт	0-1 мм (директ) 1-2 мм (боуден)
Подача пластика (Flow)	100%
Рекомендуемое заполнение	20-100%
Мин. диаметр сопла	от 0.1 мм
Мин. высота слоя	0.1 мм
Температура каплепадения	95°C
Температура размягчения	45°C
Зольность	менее 0.01%

[Полное описание свойств пластика](#)



