

1.75 PRO 1.75 PRO SBS-PRO серый (750 г)

Пластик на основе SBS (стиролбутадиенстирольный блок-сополимер) отличается от обычного сбс-пластика повышенной жёсткостью, улучшенной межслойной адгезией и стойкостью к истиранию, что делает его отличной заменой ABS.

В отличие от ABS, пластик SBS-PRO не впитывает влагу при длительном хранении, имеет меньшую усадку и не пахнет при печати.

Параметры печати

Температура сопла	240-260°C
Температура печатного стола	90-100°C
Обдув модели	0-80%
Скорость печати	до 200 мм/с
Ретракт	0.5-2 мм (директ) 3-5 мм (боуден)
Подача пластика (Flow)	95-100%
Мин. диаметр сопла	от 0.25 мм
Мин. высота слоя	0.1 мм
Термостойкость (min / max)	-75°C / +85°C

[Полное описание свойств пластика](#)

